РЕНОВИР

РЕНОВИР СиликатГрунт

Готовая к применению силикатная грунтовка для минеральных оснований

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Равномерная впитываемость окрасочных покрытий
- Глубоко проникает и связывает слабые пылящие и мелящие фрагменты
- Не образует высолов на обрабатываемой поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед окраской и нанесением штукатурных/шпатлевочных составов для любых минеральных оснований внутри и снаружи помещений
- Упрочнение рыхлых минеральных оснований: штукатурки, минерального камня и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезию. Масла, жир, битум, краска должны быть удалены. Разрушенные, отслаивающиеся элементы бетона и цементное молочко следует удалить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕНОВИР СиликатГрунт поставляется в готовом виде и не требует разбавления.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 ºС до +35 ºС. Раствор наносится кистью или валиком, либо с помощью распылителя. Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. Грунтовка сохраняет свои неизменные свойства на весь период срока годности.

ВНИМАНИЕ

В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР СиликатГрунт поставляется в канистрах 10 л. Хранение - в течение 12 месяцев в заводской упаковке. Не допускать замораживание. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Расход, л/м кв	0,1-0,5
Плотность, г/см^3	ок 1,1
Время высыхания, час	12
pH	ок 13

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.