РЕНОВИР Тикс

Добавка для повышения тиксотропных свойств полимерных материалов и сухих строительных смесей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей
- Повышает стабильность при хранении
- Позволяет выполнять работы за один технологический прием с увеличенной толщиной слоя

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Тикс – полимер-минеральный сухой загуститель. Позволяет повышать тиксотропность и вязкость полимерных материалов и сухих строительных смесей. С помощью добавки РЕНОВИР Тикс регулировать консистенцию шпатлевочной массы можно на рабочем месте, что особенно важно при обработке вертикальной поверхности или поверхности с большим углом наклона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мастики, краски, лаки
- В качестве загустителя эпоксидных смол, например, для приготовления клеевых составов
- Для повышения вязкости и тиксотропности растворных смесей на цементной и известковой основе, например, при выполнении работ на потолочных конструкциях

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕНОВИР Тикс добавляется в полимерную композицию или сухую смесь непосредственно в момент приготовления. Рекомендуемые дозировки варьируются от 0,5 до 2 %. Точное количество определяется опытным путем. Подбор составов следует осуществлять с небольших дозировок, постепенно повышая концентрацию. Добавка подмешивается в смолу или растворную смесь с помощью мешалки. Необходимо следить за тем, чтобы продукт был однородным, без комков.

ВНИМАНИЕ

При производстве работ следует использовать средства индивидуальной защиты.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранение осуществляется в течение 12 месяцев в заводской упаковке в условиях, исключающих попадание влаги. Продукт не рекомендуется подвергать замораживанию. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Продукт поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатное состояние	Сыпучий порошок
Цвет	Кремовый
Плотность при, г/см^3	ок 0,5
Рекомендуемые дозировки, %	0,5-2,0

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.